

TABLE SPECIFIC WEIGHT OF RE-DRAWN MATERIAL
Peso di 1000 mt

Diameter mm	iron p.s. 7,8	Steel p.s. 7,9	Copper p.s. 9,0	Brass p.s. 8,65	Bronze p.s. 8,8
2,00	24,5	24,8	28,0	27,1	27,6
1,95	23,3	23,6	26,9	25,8	26,2
1,90	22,1	22,4	25,5	24,4	24,9
1,85	20,9	21,2	24,2	23,2	23,6
1,80	19,8	20,1	22,8	22,0	22,4
1,75	18,7	19,0	21,6	20,8	21,2
1,70	17,7	17,9	20,4	19,6	20,0
1,65	16,6	16,8	19,3	18,5	18,8
1,60	15,7	15,9	18,2	17,4	17,6
1,55	14,7	14,9	17,1	16,3	16,5
1,50	13,78	13,95	15,90	15,20	15,50
1,45	12,85	13,05	14,88	14,25	14,55
1,40	12,00	12,15	13,86	13,35	13,60
1,35	11,15	11,30	12,88	12,40	12,62
1,30	10,32	10,48	11,93	11,45	11,65
1,25	9,56	9,67	11,02	10,55	10,72
1,20	8,80	8,92	10,22	9,80	9,88
1,15	8,10	8,20	9,33	9,00	9,15
1,10	7,42	7,52	8,55	8,20	8,35
1,05	6,76	6,84	7,77	7,50	7,63
1,00	6,13	6,21	7,08	6,80	6,92
0,95	5,53	5,59	6,37	6,10	6,23
0,90	4,96	5,03	5,72	5,50	5,70
0,85	4,42	4,48	5,11	4,90	5,00
0,80	3,92	3,97	4,52	4,35	4,43
0,75	3,45	3,49	3,87	3,60	3,72
0,70	3,00	3,04	3,46	3,34	3,40
0,65	2,59	2,62	2,98	2,85	2,91
0,60	2,21	2,24	2,54	2,44	2,48
0,55	1,85	1,87	2,13	2,05	2,08
0,50	1,53	1,55	1,76	1,70	1,73
0,45	1,24	1,26	1,43	1,37	1,40
0,40	0,98	1,0	1,13	1,08	1,10
0,35	0,75	0,76	0,87	0,83	0,85
0,30	0,55	0,56	0,64	0,61	0,62
0,25	0,38	0,39	0,44	0,42	0,43
0,20	0,24	0,25	0,28	0,27	0,27
0,15	0,14	0,14	0,16	0,15	0,15
0,12	0,09	0,09	0,11	0,10	0,10
0,10	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07